PAT-NO:

JP363201093A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 63201093 A

TITLE:

APPARATUS FOR PRODUCING CRYSTAL OF

COMPOUND

PUBN-DATE:

August 19, 1988

INVENTOR-INFORMATION:
NAME
NAKAGAWA, MASAHIRO
TADA, KOJI
TATSUMI, MASAMI

INT-CL (IPC): C30B027/02, C30B015/02

US-CL-CURRENT: 117/214, 117/953 , 117/954

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent intrusion of a material of a vessel into a crystal of a compound as impurity when a crystal of a compound consisting of volatile components is synthesized by a direct reaction by coating a vessel for contg. a solid starting material of the volatile component with a specified material.

CONSTITUTION: An opening part at the bottom of a vertical cylindrical vessel 1 is inserted into a crucible 6 contg. molten In 7 as a nonvolatile component, and a porous plate 2 is fitted to the top of the vessel 1, and solid P 8 as a volatile component is mounted thereon. The external surface of the cylindrical vessel 1 of the molten In 7 is covered with molten B<SB>2</SB>O<SB>3</SB> 9 as

12/8/04, EAST Version: 2.0.1.4

liq. sealing material. The surface of the vertical cylindrical vessel 1 and $\,$

the porous plate 2 are coated with coating film of a heat resistant, air tight,

and inactive material such as PBN, BN, SiC,

A1 < SB > 2 < /SB > 0 < SB > 3 < /SB >, or

Si < SB > 3 < /SB > N < SB > 4 < /SB >. P 8 is heated with a heater 5 and evaporated to

intrude into the molten In 7 through the porous plate 2 and an opening at the $\,$

bottom of the cylindrical vessel 1, thus, a reaction is caused and InP is

synthesized. Thus, a crystal of InP having extremely high purity is obtd.

because there is no fear for causing intrusion of quartz, etc., constructing

the vessel 1 and the porous plate 2 into the molten In 7 by this constitution.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

⑩ 日本 国特 許 庁 (JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-201093

@Int_Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)8月19日

C 30 B 27/02 // C 30 B 15/02

8518-4G 8518-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

図発明の名称 化合物結晶の製造装置

②特 願 昭62-31481

29出 願 昭62(1987) 2月16日

②発 明者 中 刑 正 広 大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 式会社大阪製作所内 大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株 ②発 明 渚 务 紘 式会社大阪製作所内 ②発 眀 者 雅 美 蘳 大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株 式会社大阪製作所内 ①出 願 人 住友電気工業株式会社 大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

邳代 理 人 弁理士 内 田 明 外2名

明 細 種

1. 発明の名称

化合物結晶の製造装置

2.特許請求の範囲

- 12) 揮発性成分のガスを透過する多孔板を縦型 円筒容器内に設置し、多孔板上に揮発性成分 の固形物を保持するようにしたことを特徴と する特許額水の範囲第1項記載の装置。
- (3) 凝型円筒容器内に、半径方向に隙間を設け

て円柱、若しくは上端を閉じた円筒の保持体を配設し、該保持体の上に揮発性成分の固形物を載せて上記隙間を通つて揮発性成分のガスをるつぼ内の不揮発性成分の磁液中に供給するようにしたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の装置。

- (4) 円柱若しくは円筒の保持体を多孔性部材を 介して凝型円筒容器内壁に固定することを特 後とする特許請求の範囲第3項記載の装置。
- (5) 縦型円筒容器の下端に多数の切欠きを設けて揮発性成分ガスを破細な気泡として供給するようにしたことを特徴とする特許請求の範囲第1項~第4項中のいずれか1項に記載の装置。
- (6) 縦型円筒容器及び揮発性成分固形物保持体の表面をPBN、BN、S1C、AL₂O₃、又はSi₂N₄ の被膜でコーテイングしたことを特徴とする特許請求の範囲第1項~第5項中のいずれか1項に記載の装置。
- 3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は揮発性成分を含む化合物結晶を直接合成する製造装置に関し、特に、 GaAs, InP, GaInAs などのロー V 族化合物結晶の製造に適したものである。

〔従来の技術〕

液体封止剤で対止された襁液内で元素単体から直接合成する方法には、全ての元素単体を予じめ封止剤中に入れて合成する方法と揮発性元素のガスを封止剤中の不揮発性元素融液中に徐々に供給して合成する方法の2つがある。

前者の方法は反応熱によりたちまち 1 2 3 8 4 で以上となり、 融液中の揮発性元素ガスが液体封止剤を通り抜けて外部に逃散する。 高圧の不活性ガスにより、 液体封止剤に圧力を加えても、 逃散を十分に防ぐことができず、原料融液の液 組成を一定に保つことが難しい。

後者の方法は、揮発性元素のガスを徐々に供給することができるので、融液の温度が反応熱によつて急激に上昇することもなく、比較的低

るつぼ内の原料 随液中に吹き込まれることになり、結晶を汚染するとの欠点があつた。

このような欠点を解消するために、アンブル等の内表面をPBN等の気密性、不活性の被膜でコーテイングすることも考えられるが、第5図のような複雑な形状の容器内表面に被膜をコーテイングすることは困難であり、また、アンブルに代る嫌供給容器も従来適当なものがなかった。

[発明が解決しようとする問題点]

本発明は上記の欠点を解決し、シリコン等の不純物が原料融液中に混入することを防ぎ高純度化合物結晶を直接合成することのできる製造接触を提供しようとするものである。

[問題点を解決するための手段]

本発明は、不揮発性成分の融液及び液体封止剤を収容するるつぼと、該融液中に開放下端部を浸渍し上端部を閉じた縦型円筒容器と、該容器内上方に揮発性成分の固形物を保持する保持体と、該容器の上方周囲に配設したヒータとを

温、低圧で合成することができる。

J. Blectric Material 12 Na 3 (1983) 575 - 578 には後者の方法により InPを直接合成した後、 InP 単結晶を引上げる接置を記載している。第5 図がその接置の概念図である。従来の単結晶の引上装置に揮発性成分ガス供給を開発性成分がス供給の中には不知のである。チャンパー16の中には不知のであるインジウム7とB2O29を入れ、ヒータ15で加熱して裕融する。一方、アンブル中の第8をヒータ19で加熱して郷の本るの中に吹き込んでInPを直接合成する。そして、その後 InPを強値し、InP 単結晶14を引上げるものである。

ととろで、燐の供給源となるアンブルはその 使用条件から耐熱性及び気密性が要求され、また、その形状の複雑さ故に、加工の容易な石英 で作られてきた。

しかし、石英製のアンプルを使用するときには、シリコンが不純物としてガス中に混入し、

有し、該容器及び保持体の表面を気密性で不活性な被膜でコーティングし、該容器内の輝発性成分を揮発させて該容器の下端部よりるつぼ内の不揮発性成分の触液中に供給して両者を直接合成するようにしたことを特徴とする化合物結晶の製造装置である。

[作用]

第1図~第3図は本発明の具体例である化合物結晶の製造装置の断面図であり、第4図は第1図の揮発性成分の供給装置を、従来の単結晶引上装置に組み込み、化合物結晶の直接合成と単結晶の育成を続けて行なり装置の断面図である。

第1図では、不揮発性成分 7 をるつぼ 6 に収容し、液体封止剤 9 で封止して不活性ガスで加圧する。一方、上端を閉じた凝型円筒容器 1 内に多孔板 2 を設け、その上に揮発性成分の固形物 8 を載せてある。るつぼ 6 の周囲のヒータを加熱してるつぼ内容物を溶融し、縦型円筒容器 1 の支持軸 4 を操作して該容器 1 の下端部 5 を

第2図は第1図の変形であり、縦型円筒容器 1内に隙間を設けて円柱の保持体10を配設したもので、多孔性部材11を介して、上記容器 1と保持体10が配合している。なお、保持体 10の固定は多孔性部材に限らず上記容器1の

ともなく、高純度の結晶を直接合成することが できる。

また、単結晶引上装置に組込むことにより、 直接合成に続いて同じるつぼから単結晶を引上 げることもできる。

[寒施例]

第3図の装置を用いて InP 結晶を製造した。 縦型円筒容器は内径 90m が、高さは 300 = であり、内側の円筒保持体は外径 86m が、 高さは 200m で、いずれもグラファイト製で PBN被膝をコーサイングしたものである。る つぼは内径 100m がで PBN 被膝をコーティ ングしたものを用いた。

保持体の上には2509の燐を収せ、るつ何に7809のインジウムと2009のB₈09を入れ、これらを30kg/dの圧力の下でかよそ1100℃に加燃し、燐の蒸気を3時間吹き込んだ。

このような合成突験を同じ条件で10回行な つた。得られた InP 多結晶中のS1 濃度は10回 上蓋に取付けてもよい。揮発性成分の固形物 8 は上記円柱の保持体 1 0 の上に軟せられており 周囲のヒータ 5 の加熱により蒸発し、多孔性部 材 1 1 を透過し、上記容器 1 と保持体 1 0 の隙 間 2 を通つて不揮発性成分の融液 7 の中に吹 き込まれる。

第3図は第2図の変形であり、円柱の保持体 10の代りに上端を閉じた円筒の保持体 15を 用いる点を除くと、全く同じである。

第4図は単結晶引上装置に揮発性成分の供給 装置(図は第1図の装置である。)を付散した ものである。直接合成は第1図の装置配置で実施し、その後、L字状の支持軸4を操作してチャンパー16の隅に該供給装置を移動し、ヒータ15で単結晶育成条件に原料融液の温度を調整してから単結晶14を引き上げる。

とのように、揮発性成分の供給装置を、形状の簡単な縦型円筒容器等を採用したことにより、PBN等の被膜の形成が可能となり、その結果。81 等の不純物が揮発性成分ガスに混入すると

の平均でス2×1012 amであつた。

比較のために、第5図の装置を用いて同様の条件で10回の合成実験を行なつた。得られたInP 多結晶中のSi 濃度は10回の平均で23×10^{16 cm-2} であつた。

[発明の効果]

本発明は上記構成を採用することにより、不 純物、特に81の混入を大巾に抑制することがで き、高純度の化合物半導体結晶を作るために重 要な役割を果するのである。

4 図面の簡単な説明


第1図~第3図は、本発明の具体例である化合物結晶の製造装置の断面図、第4図は従来の単結晶引上装置に第1図の装置を組込んだ装置の概念図、第5図は従来装置の概念図である。


 代理人
 内田
 明


 代理人
 获原
 克

 代理人
 安
 西
 第

第1図







第5図

